



191520340207



检 验 报 告

TEST

REPORT

报告编号: 20220603012Z
Report number

产品名称: 车用柴油 (国VI)
Product name

委托单位: 弋阳县市场监督管理局
Entrusted unit

受检单位: 中国石化销售股份有限公司江西上饶弋阳石油
Unit under inspection

分公司城南加油城



山东中东质量检测有限公司

Shandong Zhongdong Quality Inspection Co., Ltd.

山东中东质量检测有限公司
SHANDONG MIDDLE EAST QUALITY TESTING LIMITED COMPANY

检验报告
Test Report



报告编号 Report number: 20220603012Z

第 1 页共 2 页

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| 委托单位 Customer | 弋阳县市场监督管理局 | 执法人员 Person of Law enforcement | 方毛元、孙伯翔 |
| 产品名称 Product Name | 车用柴油（国VI） | 检验类别 Category | 委托检验 |
| 生产日期/批号 Date of sampling | / | 标称商标 Nominal trademark | / |
| 样品等级 Sample grade | / | 标称生产单位 Nominal production unit | / |
| 型号规格 Model specification | 0号 | 标称生产单位地址/电话 Address of the nominal manufacturer | / |
| 抽样单编号 Sampling list number | 20220318001 | 抽样基数 Base of Sampling | 0.5 万升 |
| 抽样日期 Sample Date | 2022-03-18 | 抽样人员 Person of Sampling | 方毛元、孙伯翔 |
| 样品数量 Sample Quantity | 2L | 样品描述 Sample Description | 样品完好 |
| 受检单位 Ten inspected unit | 中国石化销售股份有限公司江西上饶弋阳石油分公司城南加油城 | 受检单位地址 Address of the inspected unit | 城南加油站 |
| 受检单位联系人/电话 Contacts/Phone numbers Of the inspected unit | 诸海明/13970321831 | 样品到达日期 Date of Receipt | 2022-06-03 |
| 检验环境 Environment of Testing | 符合标准要求 | 检验日期 Date of Testing | 2022-06-03 至 2022-06-05 |
| 检验依据 Test Standard | GB 19147-2016 | | |
| 检验项目 Items of Testing | 硫含量、馏程、铜片腐蚀、水含量、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、密度 | | |
| 检验结论 Test Conclusion | 经抽样检验，所检项目符合 GB 19147-2016 要求。 （盖章） 签发日期：2022年06月05日 | | |
| 备注 Remark | 1、本报告含封面及封二。2、本报告复印件不加盖红章无效。3、检验报告中“/”表示无内容。 | | |

量检
37170



批准: 孙艳平
Approver

审核: [Signature]
Examiner

主检: 杨路
Inspector

山东中东质量检测有限公司
SHANDONG MIDDLE EAST QUALITY TESTING LIMITED COMPANY

检验报告

Test Report



报告编号 Report number: 20220603012Z

第 2 页共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项判定 | |
|----|----------------|-------------------|---------|---------|------|----|
| 1 | 硫含量 | mg/kg | 不大于 10 | 4 | 合格 | |
| 2 | 馏程 | 50%回收温度 | ℃ | 不高于 300 | 247 | 合格 |
| | | 90%回收温度 | ℃ | 不高于 355 | 341 | 合格 |
| | | 95%回收温度 | ℃ | 不高于 365 | 354 | 合格 |
| 3 | 铜片腐蚀 (50℃, 3h) | 级 | 不大于 1 | 1a | 合格 | |
| 4 | 水含量 (体积分数), % | / | 不大于痕迹 | 无 | 合格 | |
| 5 | 凝点 | ℃ | 不高于 0 | -19 | 合格 | |
| 6 | 冷滤点 | ℃ | 不高于 4 | -7 | 合格 | |
| 7 | 闪点 (闭口) | ℃ | 不低于 60 | 74.0 | 合格 | |
| 8 | 密度 (20℃) | kg/m ³ | 810~845 | 830 | 合格 | |

以下空白

备注: